

สารยึดฟันเทียม: การทดสอบการยึดติด นอกกาย

พนารัตน์ ขอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิริพร รุจิรวิเศษ

ทันตแพทย์
คลินิกเอกชน

ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเกี่ยวกับบทความ:

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-2188566
อีเมล: phankosol@yahoo.com

บทคัดย่อ

สารยึดฟันเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่ใช้สำหรับส่งเสริมการยึดติดของฟันเทียมที่มีประวัติการใช้อย่างยาวนานเป็นศตวรรษ สารยึดฟันเทียมชนิดผงและเพสต์เป็นรูปแบบที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป เจลเป็นรูปแบบที่น่าสนใจเพราะสามารถทำให้เกิดความรู้สึกสบายขณะใช้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการยึดติดของสารยึดฟันเทียมชนิดเจลที่เตรียมจากสารก่อกำเนิด 9 ชนิด คือ แป้งพรีเจลอัลฟา ผงบุก กัมพรากาแคนท์ กัวกัม แซนแทนกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส และคาร์บอกซอล โดยเปรียบเทียบกับสารยึดฟันเทียมทางการค้า 3 ผลิตภัณฑ์ (ผง 1 และเพสต์ 2) เจลจำนวน 39 สูตร ถูกเตรียมขึ้นโดยการผสมสารก่อกำเนิดกับน้ำกลั่น ทดสอบการยึดติดด้วยวิธี พีไอ-2 ผลคือ ค่าแรงยึดติดของเจลทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 4.7 ถึง 34.3 นิวตัน ซึ่งครอบคลุมค่าแรงยึดติดของสารยึดฟันเทียมทางการค้า (ผง = 10.5 ± 1.7 นิวตัน เพสต์ = 19.0 ± 1.0 และ 20.2 ± 2.1 นิวตัน) จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียวและความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 5.0 ปัญหาในการเตรียมเจลและลักษณะของเจลถูกประเมิน ทำให้สามารถสรุปได้ว่า มีสารก่อกำเนิดจำนวน 7 ชนิด ถูกคัดเลือกเพื่อศึกษาและพัฒนาต่อไป คือ คอนจัค กัมพรากาแคนท์ กัวกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส และคาร์บอกซอล

บทนำ

สารยึดฟันเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ตอนปลาย^{1,2} โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการติดอยู่และเสถียรภาพของฟันเทียม ผลที่ได้ตามมาคือการมีสมรรถนะในการบดเคี้ยวที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฟันเทียมมีการเคลื่อนไหวขณะใช้งานลดน้อยลง^{3,5} และช่วยให้มีความมั่นใจในการใช้ฟันเทียมมากยิ่งขึ้น

จากอดีตถึงปัจจุบันสารยึดฟันเทียมได้รับการพัฒนาทั้งในส่วนของรูปแบบผลิตภัณฑ์และส่วนผสม⁶ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพในการเสริมการยึดติดได้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์สารยึดฟันเทียมทางการค้ามีอยู่ 5 รูปแบบ คือ ผง เพสต์ ครีม แผ่นนุ่ม (cushion pad) และแถบสารยึด (adhesive strip) สารยึดฟันเทียมรูปแบบครีมในความหมายของบริษัทผู้ผลิต คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนนุ่มมากกว่าเพสต์ แต่เมื่อพิจารณาตามความ-

หมายของเภสัชตำรับแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงจัดอยู่ในกลุ่มเพสท์⁷ สำหรับแผ่นนวมและแถบสารยัดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกัน เพียงแต่มีรูปร่างที่ต่างกัน แผ่นนวมถูกตัดให้มีรูปร่างตามฐานฟันเทียม ขณะที่แถบสารยัดมีลักษณะเป็นเส้น วิธีใช้คือ นำมาติดไว้ที่ผิวด้านเนื้อเยื่อของฟันเทียม พรมน้ำให้ชุ่มแล้วนำเข้าปาก แต่เนื่องจากสารยัดชนิดแผ่นบางผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบที่ไม่ละลายน้ำ ตัวอย่างเช่น ผ้าทอ (woven cloth)⁸ ไมโครไฟเบอร์ (microfiber)⁹ โซเดียมอัลจีเนต (sodium alginate)¹⁰ ซึ่งขาดสมบัติการไหลแผ่ จึงมีการกดเนื้อเยื่อในบางบริเวณ สารยัดรูปแบบนี้จึงถูกจำแนกกลุ่มออกไปต่างหาก¹¹

การใช้สารยัดฟันเทียมชนิดผงมักจะประสบปัญหาไม่สามารถโรยสารยัดให้ทั่วฐานฟันเทียมได้อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับไม่สามารถส่งเสริมการยึดติดได้ทันทีเนื่องจากต้องรอให้ผงสารยัดดูดน้ำและมีลักษณะเป็นเมือกเหนียวก่อน เพสท์เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายและใช้สะดวกเนื่องจากมียาขี้ผึ้ง (ointment) ช่วยประสานผงสารยัดให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ไหลแผ่ได้เมื่อรับแรงกด และทำให้ฟันเทียมยึดติดกับเนื้อเยื่อได้ทันทีที่ใส่ ความหนืดของเพสท์จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผงสารยัดดูดซับน้ำและพองตัวกลายเป็นเมือกเหนียว โดยแรงยึดติดจะมีค่าสูงสุดเมื่อผงสารยัดพองตัวจนกระทั่งแต่ละอนุภาคมาชิดกันและเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน ต่อจากนั้นค่าแรงยึดติดจึงค่อย ๆ ลดต่ำลงตามปริมาณการดูดซับน้ำ¹² วิธีใช้คือ บีบเพสท์ลงบนด้านเนื้อเยื่อของฟันเทียม นำเข้าปากกดฟันเทียมให้แนบสนิทกับเนื้อเยื่อ แล้วจึงกัดฟันเพื่อให้ฟันเทียมอยู่ในตำแหน่งความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง กรณีที่ใช้เพสท์ความหนืดสูง การแถมสารยัดให้เป็นจุดเล็ก ๆ ใกล้เคียงกันหลายตำแหน่ง¹¹ หรือการเกลี่ยสารยัดให้ทั่วก่อนใส่¹³ จะช่วยลดปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสารยัดได้อย่างดี

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของสารยัดฟันเทียมชนิดผงและเพสท์คือ ความต้องการน้ำของผงสารยัดที่มีสูงจนอาจเป็นปัญหากับผู้ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเพดานปากที่มีน้ำลายมาหล่อเลี้ยงน้อย รวมทั้งผู้ที่ประสบกับสภาวะปากแห้ง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมน้ำลาย หรือผู้ที่เคยได้รับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอมาแล้ว แม้ว่าการพรมน้ำเพื่อให้ผงสารยัดพองตัวบ้างก่อนใส่จะสามารถบรรเทาปัญหานี้ได้ แต่การกะปริมาณน้ำให้พอเหมาะต้องอาศัยการลองผิดลองถูกจนกระทั่งเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

เจลเป็นรูปแบบหนึ่งของเภสัชตำรับที่มีโครงสร้างประกอบด้วยสายโซ่พอลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกันและแขวนลอยอยู่ในของเหลว เจลเตรียมขึ้นโดยการผสมสารก่อเจล (gel former) กับตัวทำละลาย

เจลที่ได้จะมีความหนืดที่แตกต่างกันไปตามปริมาณและชนิดของสารก่อเจล ด้วยสมบัติไหลแผ่ได้ดี ประกอบกับให้การหล่อลื่นและคงความชุ่มชื้นของผิว⁷ การเตรียมสารยัดฟันเทียมให้อยู่ในรูปเจลจึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใส่ฟันเทียม

สารก่อเจลเป็นสารที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหาร โดยทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความคงตัว สารเพิ่มความหนืด อิมัลซิไฟอิงเอเจนต์ (emulsifying agent) และสารทำให้เกิดฟิล์ม¹⁴ ในอุตสาหกรรมยานิยมใช้เพื่อเป็นระบบนำส่งยา (drug delivery system)⁷

ปัจจุบันมีสารก่อเจลให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด ทั้งที่เป็นสารธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น แป้ง ยางจากต้นไม้ ยางจากเมล็ดพืช ยางจากกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์ และสารสกัดจากสาหร่ายทะเล สารธรรมชาติดัดแปร และสารสังเคราะห์ ตัวอย่างเช่น พอลิไวนิลไพร์โรลิดีน (polyvinyl pyrrolidone) พอลิเอทิลีนออกไซด์ (polyethylene oxide)¹⁴ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol) และกรดพอลิอะคริลิก (polyacrylic acid)⁷

เนื่องจากเจลเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเป็นสารยัดฟันเทียม ประกอบกับในขณะนี้ยังมีความจำเป็นต้องซื้อสารยัดฟันเทียมจากต่างประเทศ ประเทศไทยจึงควรที่จะผลิตสารยัดฟันเทียมขึ้นเองในรูปเจลเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่เนื่องจากมีสารก่อเจลจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ได้ การศึกษานี้จึงเลือกสารก่อเจลเพียงบางชนิดมาใช้ในการเตรียมเจลสำหรับทดสอบ โดยเปรียบเทียบแรงยึดติดกับสารยัดฟันเทียมทางการค้า ชนิดผง 1 ผลิตภัณฑ์ คือ เดนสเตท (Den-stet) และชนิดเพสท์ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ฟิตติเดนท (Fitty dent) และพอลิเดนท (Polydent) โดยใช้วิธีการทดสอบการยึดติดนอกกายที่มีชื่อว่า พีไอ-2 (Pi 2)¹⁵

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุ

สารก่อเจลที่ใช้ในการศึกษานี้มี 9 ชนิด คือ แป้งพรีเจลอัลฟา (pregel α -starch: P) กวักัม (guar gum: GG) คอนจัค (konjak: K) หรือผงบุก กัมทรากาแคนท์ (gum tragacanth: GT) แซนแทนกัม (xanthan gum: X) คาร์บอกซีเมทิลเซลลูลูโลส (carboxymethyl cellulose: C) ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูลูโลส (hydroxyethyl cellulose: H) ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูลูโลส (hydroxypropylmethyl cellulose: HP) และคาร์บอพอล (carbopol: CP) ส่วนผลิตภัณฑ์สารยัดฟันเทียมทางการค้าที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบ คือ เดนสเตท (Associated dental

products, England) ฟิตติเดนท์ (Fittydent international, Australia) และ พอลิเดนท์ (Block drug company, Ireland)

การเตรียมเจล

เจลที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้มีทั้งหมด 39 สูตร ซึ่งเตรียมโดยการผสมสารก่อกเจลกับน้ำกลั่นให้มีความเข้มข้นดังแสดงในตารางที่ 1 เริ่มจากการกวนผสมโดยไม้พายให้ส่วนผสมรวมตัวกันก่อน จากนั้นจึงกวนโดยใช้เครื่องปั่นเพื่อให้เจลเป็นเนื้อเดียวกันยิ่งขึ้น พักไว้ที่อุณหภูมิห้อง 4 ชั่วโมง จึงบรรจุใส่ภาชนะและทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งอัดไอน้ำ สำหรับคาร์บอพลได้ปรับสภาพให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide; NaOH) ก่อนการทำให้ปราศจากเชื้อ

ทดสอบความหนืดของเจล

บรรจุเจลน้ำหนัก 15 กรัม ลงในหลอดที่ใช้กับเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) นำไปปั่นด้วยความเร็ว 5,000 รอบ/นาที เพื่ออัดไล่ฟองอากาศในเนื้อเจล วัดความหนืดด้วยเครื่องบรูคฟิลด์ (Brookfield DV II plus programmable viscometer) โดยใช้เข็มวัดเบอร์ 7 เติมน้ำด้วยความเร็ว 50 รอบต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส วัดความหนืดสูตรละ 10 ตัวอย่าง

ทดสอบการยึดติด

การทดสอบการยึดติดใช้วิธีการทดสอบนอกกายด้วยวิธีพีไอ-2 ซึ่งใช้เป็นหนังสือสำหรับเป็นตัวแทนของเหงือก ใช้แป้นเรซินอะคริลิกสำหรับเป็นตัวแทนของฟันเทียม และใช้เครื่องทดสอบสากล (Lloyd universal testing machine) สำหรับควบคุมการทดสอบ¹⁵ วิธีการทดสอบ คือ นำสารยึดชนิดเจลหรือเพสท์ปริมาตร 2 มิลลิเมตร ทำให้ทั่วบนแป้นเรซินอะคริลิก นำไปยึดกับแขนจับด้านล่าง จากนั้นนำแป้นหนังสือที่แช่อยู่ในน้ำเกลือมาซับด้วยกระดาษทิชชู แล้วนำไปยึดกับแขนจับด้านบน แล้วจึงควบคุมเครื่องให้เคลื่อนแขนจับด้านบนบนลงมาจากกระแทกผิวหน้าของหนังสือสัมผัสกับปุ่มกำหนดระยะหยุด ตั้งสถานะเครื่องให้กดด้วยแรง 20 นิวตัน นาน 15 วินาที แล้วจึงเคลื่อนขึ้นด้วยความเร็ว 10 มิลลิเมตรต่อวินาที บันทึกค่าแรงดึงสูงสุด สำหรับสารยึดฟันเทียมชนิดผง ให้โรยผงสารยึด 0.5 กรัมลงบนแป้นเรซินอะคริลิก สเปรย์น้ำลงไปจำนวน 5 ครั้ง (วางหัวฉีดห่างจากแป้นประมาณ 6 นิ้ว) รอ 5 นาที จึงนำมาทดสอบด้วยวิธีการเดียวกัน ทำการทดสอบการยึดติดกลุ่มละ 10 ตัวอย่าง โดยหลังการทดสอบทุกครั้งได้ทำความสะอาดแป้นทดสอบโดยใช้น้ำร่วมกับการแปรงเพื่อกำจัดสารยึดที่ตกค้างก่อน

นำไปใช้ทดสอบกับตัวอย่างถัดไป

วิเคราะห์ข้อมูล


นำข้อมูลแรงยึดติดของสารยึดฟันเทียมมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียว (one way analysis of variance; ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธีทามฮาน (Tamhane) ที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 5.0

ผล

การยึดติดเป็นสมบัติที่แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้สารยึดฟันเทียม สารยึดควรให้แรงยึดติดที่เพียงพอสำหรับการใช้งานฟันเทียมตามปกติ จากการทดสอบแรงยึดติดของสารยึดฟันเทียมทางการค้า 3 ผลิตภัณฑ์พบว่าแรงยึดติดของฟิตติเดนท์ (20.2 ± 2.1 นิวตัน) ไม่แตกต่างจากพอลิเดนท์ (19.0 ± 1.0 นิวตัน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > .05$) แต่สูงกว่า เดนสเดท (10.5 ± 1.7 นิวตัน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) (รูปที่ 1)


แรงยึดติดที่ได้จากเจลทั้ง 39 สูตร มีค่าอยู่ในช่วงกว้าง ($4.7 - 34.3$ นิวตัน) ซึ่งครอบคลุมค่าแรงยึดติดของสารยึดฟันเทียมทางการค้าที่ทดสอบ (รูปที่ 2) โดยมีเจลจำนวน 7 สูตร ที่มีแรงยึดติดไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ($p > .05$) กับเดนสเดท คือ เจลแก้วกัม (GG1,2) เจลแซนแทนกัม (X1,2,3) เจลไฮดรอกซีฟรอปิลเซลลูโลส (HP1,2) และมีเจลจำนวน 16 สูตรที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ($p > .05$) กับพอลิเดนท์ คือ เจลคาร์บอออกซิเมทิลเซลลูโลส (C1,2) เจลแซนแทนกัม (X5) เจลแบ่งฟรียูเรอัลฟา (P3, 4) เจลคาร์บอพล (CP 3, 4) เจลคอนจังก์ (K 2,3,4) เจลไฮดรอกซีฟรอปิลเซลลูโลส (HP3,4) เจลกัมทราคาแคนท์ (GT1) เจลไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (H1,2) และ เจลแก้วกัม (GG3) สำหรับฟิตติเดนท์นั้นมีสูตรเจลที่มีค่าแรงยึดติดไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ($p > .05$) เพิ่มขึ้นมาจากพอลิเดนท์อีก 7 สูตร คือ เจลแบ่งฟรียูเรอัลฟา (P2) เจลคอนจังก์ (K1) เจลไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (H3,4) เจลคาร์บอออกซิเมทิลเซลลูโลส (C 3,4) และเจลคาร์บอพล (CP 5) จึงมีเจลรวมทั้งสิ้น 23 สูตรที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ($p > .05$) กับฟิตติเดนท์ (ตารางที่ 1)

เจลแต่ละชนิดต้องการสารก่อกเจลในปริมาณที่แตกต่างกัน ปริมาณสารก่อกเจลที่น้อยที่สุดสำหรับการเตรียมสารยึดฟันเทียมรูปแบบเจลในการศึกษานี้ คือ ร้อยละ 0.5 สำหรับคาร์บอพล ร้อยละ 2.5 สำหรับคอนจังก์ ร้อยละ 3.0 สำหรับแก้วกัม ร้อยละ 3.5 สำหรับไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส และไฮดรอกซีฟรอปิลเซลลูโลส



รูปที่ 1 แรงยึดติดของสารยึดฟันเทียมในทางการค้าที่ใช้ในการทดสอบ

Fig. 1 Adhesion forces of commercial denture adhesives



รูปที่ 2 แรงยึดติดของเจลและสารยึดฟันเทียมทางการค้า

Fig. 2 Adhesion forces of gels and commercial denture adhesives

ร้อยละ 4.0 สำหรับคาร์บอเนียมเทลลูไรด์ ร้อยละ 8.0 สำหรับแซนแทนกัม ร้อยละ 12.0 สำหรับกัมทราคาแคนท์ และร้อยละ 30.0

สำหรับแป้งพรีเจลอัลฟา โดยความหนืดของเจลแต่ละชนิดจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของสารก่อเจล (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความเข้มข้น ความหนืด และแรงยึดติดของเจล

Table 1 The concentration, viscosity and adhesion forces of gels

No.	Gel	Concentration (g/ml)	Viscosity (x10 ³ cP)	Adhesive forces (N)
1	P1	30.0	21.0 ± 1.1	15.2 ± 0.7
2	P2	35.0	35.0 ± 2.1	16.6 ± 0.4 f
3	P3	40.0	52.3 ± 2.1	17.8 ± 0.5 f, p
4	P4	45.0	77.0 ± 2.9	19.8 ± 1.2 f, p
5	K1	2.5	22.0 ± 2.7	16.7 ± 0.7 f
6	K2	3.0	40.7 ± 2.7	18.5 ± 0.4 f, p
7	K3	3.5	53.2 ± 5.7	20.0 ± 0.9 f, p
8	K4	4.0	77.0 ± 4.3	20.9 ± 1.4 f, p
9	GT1	12.0	22.7 ± 1.8	19.0 ± 1.3 f, p
10	GT2	13.0	30.0 ± 1.9	26.2 ± 0.9
11	GT3	14.0	41.3 ± 4.8	28.1 ± 0.5
12	GT4	15.0	76.6 ± 5.5	34.3 ± 3.5
13	GG1	3.0	19.5 ± 0.8	8.4 ± 0.8 d
14	GG2	4.0	27.7 ± 1.9	10.1 ± 0.5 d
15	GG3	5.0	38.9 ± 1.6	20.8 ± 1.0 f, p
16	GG4	5.5	58.8 ± 3.0	25.0 ± 1.3
17	X1	8.0	24.4 ± 1.9	8.7 ± 0.4 d
18	X2	8.5	38.6 ± 3.7	10.4 ± 0.6 d
19	X3	9.0	47.8 ± 2.8	13.5 ± 1.0 d
20	X4	9.5	58.0 ± 4.4	15.6 ± 0.6
21	X5	10	68.0 ± 4.8	17.4 ± 0.9 f, p
22	C1	4.0	25.0 ± 1.5	17.4 ± 1.2 f, p
23	C2	4.5	33.1 ± 1.2	20.1 ± 1.1 f, p
24	C3	5.0	43.1 ± 1.4	21.9 ± 0.9 f
25	C4	5.5	55.9 ± 1.9	24.3 ± 1.0 f
26	C5	6.0	70.7 ± 2.2	27.1 ± 0.8
27	H1	3.5	23.3 ± 2.4	19.9 ± 0.5 f, p
28	H2	4.0	42.3 ± 2.1	20.2 ± 0.9 f, p
29	H3	4.5	55.5 ± 2.8	21.2 ± 0.8 f
30	H4	5.0	75.4 ± 4.7	23.6 ± 0.5 f
31	HP1	3.5	19.6 ± 0.3	12.0 ± 0.8 d
32	HP2	4.0	30.7 ± 0.3	14.0 ± 0.9 d
33	HP3	4.5	45.1 ± 0.7	18.7 ± 0.7 f, p
34	HP4	5.0	58.5 ± 1.9	19.2 ± 0.8 f, p
35	CP1	0.5	23.3 ± 0.6	4.7 ± 0.7
36	CP2	1.5	32.1 ± 0.4	15.0 ± 1.0
37	CP3	2.5	37.4 ± 0.6	18.1 ± 0.7 f, p
38	CP4	3.5	45.9 ± 0.8	20.5 ± 1.1 f, p
39	CP5	4.5	59.6 ± 1.6	23.0 ± 0.5 f

not significantly different from commercial denture adhesive ($p > .05$) d = denstet, f = fitty dent, p = polident.

บทวิจารณ์

การศึกษานี้ใช้วิธีพีไอ-2 สำหรับทดสอบแรงยึดติดของสารยึด วิธีการนี้เป็นการจำลองการยึดติดที่ดีเนื่องจากใช้หนังสุกรที่มีความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับความหนาของเนื้อเยื่อเพดานปากของผู้สูงอายุชาวเอเชีย (3 ± 0.3 มิลลิเมตร)¹⁶ แต่ในสภาวะการใช้งานจริงมีปัจจัยอีกมากมายที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารยึด ตัวอย่างเช่น คุณภาพและปริมาณของน้ำลาย ลักษณะทางกายวิภาคของสันเหงือก คุณภาพของฟันเทียม และพฤติกรรมการใช้ฟันเทียม ค่าแรงยึดติดที่ได้จากการศึกษานี้จึงอาจมีความแตกต่างไปบ้างจากสถานการณ์จริง

การพัฒนาสารยึดฟันเทียมจากรูปแบบผงมาเป็นรูปแบบเพสต์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเด็นของความสะดวกในการใช้และประสิทธิภาพการยึดติดที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบเจลเป็นการลดปัญหาจากความต้องการน้ำของผงสารยึดที่มีสูง นอกจากนี้แล้วยังได้ประโยชน์จากลักษณะเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มของเจล สมบัติในการหล่อลื่น อุ่มน้ำ และคงความชื้นไว้ที่เนื้อเยื่อ⁷ ซึ่งช่วยให้รู้สึกสบายขณะใช้

สารก่อกอเจลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นสารธรรมชาติ สารธรรมชาติดัดแปร และสารสังเคราะห์ โดยสารแต่ละชนิดมีความแตกต่างของโครงสร้างในระดับโมเลกุล ความมีขั้วของพอลิเมอร์ รวมไปถึงขนาดและน้ำหนักของโมเลกุล เจลที่ได้จึงมีสมบัติที่แตกต่างกันไป¹⁷

การเตรียมเจลให้มีแรงยึดติดที่เทียบเคียงกับที่ได้จากสารยึดฟันเทียมทางการค้าชนิดผงและเพสต์สามารถทำได้ แต่เนื่องจากเจลเป็นโครงข่ายพอลิเมอร์ที่มีตัวกลางเป็นน้ำ จึงมีโอกาสูงที่จะถูกชะล้างออกไปโดยน้ำลาย ซึ่งมีผลให้แรงยึดติดมีค่าลดต่ำลงเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ด้วยคำนึงถึงประสิทธิภาพการยึดติดตลอดระยะเวลาใช้งาน การพิจารณาคัดเลือกสูตรเจลจึงใช้การเปรียบเทียบกับสารยึดฟันเทียมชนิดเพสต์ โดยเลือกสูตรเจลที่มีค่าแรงยึดติดที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับเพสต์ทั้งสองผลิตภัณฑ์รวมทั้งสูตรเจลที่ให้แรงยึดติดที่สูงกว่าด้วย พบว่าจากเจลจำนวน 39 สูตร ที่เตรียมขึ้นมีจำนวน 28 สูตร ที่ได้รับการคัดเลือก คือ เจลแบ่งพีริเจลอัลฟา ความเข้มข้นร้อยละ 35-45 (P2,3,4) เจลคอนจัคความเข้มข้นร้อยละ 2.5-4 (K1,2,3,4) เจลกัมทราคาแคนท์ความเข้มข้นร้อยละ 12.0-15.0 (GT1,2,3,4) เจลกัวกัมความเข้มข้นร้อยละ 5.0-5.5 (GG3,4) เจลแซนแทนกัมความเข้มข้นร้อยละ 10.0 (X5) เจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสความเข้มข้นร้อยละ 4.0-6.0 (C1,2,3,4,5) เจลไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสความเข้มข้นร้อยละ 3.5-5.0 (H1,2,3,4)

เจลไฮดรอกซีพวอพิลเมทิลเซลลูโลสความเข้มข้นร้อยละ 4.5-5.0 (HP3,4) และเจลคาร์บอพลความเข้มข้นร้อยละ 2.5-4.5 (CP3,4,5)

เมื่อนำปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมและลักษณะสัมผัสของเนื้อเจลมาประกอบการพิจารณา ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการคัดสรรก่อกอเจล 2 ชนิดออกไป คือ 1) แบ่งพีริเจลอัลฟา เนื่องจากการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันทำได้ยากและเจลมีลักษณะเหนียวเหนอะหนะ และ 2) แซนแทนกัม เนื่องจากเจลมีเนื้อสัมผัสเป็นเมือกลิ้น จึงเหลือเจลจำนวน 24 สูตร สำหรับการทดสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ต่อไป

บทสรุป

สามารถเตรียมเจลจากสารก่อกอเจลทั้ง 9 ชนิด ให้มีแรงยึดติดที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าสารยึดฟันเทียมทางการค้าที่ทดสอบ แต่ด้วยข้อจำกัดของการเตรียม และลักษณะเนื้อสัมผัสของเจล จึงมีสารก่อกอเจลเพียง 7 ชนิด ที่ถูกเลือกเพื่อทำการศึกษาต่อไป คือ คอนจัค กัมทราคาแคนท์ กัวกัม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีพวอพิลเมทิลเซลลูโลส และคาร์บอพล

เอกสารอ้างอิง

1. Grasso JE. Denture adhesives: changing attitudes. **J Am Dent Assoc** 1996;127:90-6.
2. Adisman IK. The use of denture adhesives as an aid to denture treatment. **J Prosthet Dent** 1989;62:711-5.
3. Grasso JE, Rendell J, Gay T. Effect of denture adhesive on the retention and stability of maxillary dentures. **J Prosthet Dent** 1994;72:399-405.
4. Hasegawa S, Sekita T, Hayakawa I. Effect of denture adhesive on stability of complete dentures and the masticatory function. **J Med Dent Sci** 2003;50:239-47.
5. Chew CL, Boone ME, Swartz ML, Phillips RW. Denture adhesives: their effects on denture retention and stability. **J Dent** 1985;13:152-9.
6. toryod.com [homepage on the Internet] หน่วยสร้างสำนักและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สกว. [up-dated 2008 June 13; cited 2008 June 13]. Available from: <http://www.toryod.com/>.

7. Loyd V, Allen J. The art, science, and technology of pharmaceutical compounding. 2 ed. USA: The American Pharmaceutical Association; 2002.
8. endslip.com [homepage on the Internet] Durasol Corporation. [cited 2007 Aug 27]. Available from: <http://www.endslip.com/>.
9. sea-bond.com [homepage on the Internet] Combe incorporated. [cited 2007 Aug 27]. Available from <http://www.sea-bond.com/>.
10. protefix.co.uk [homepage on the Internet] industry on Internet Ltd. [cited 2007 Aug 27] Available from <http://protefix.co.uk/>.
11. Shay K. The retention of complete dentures. In: Zarb G, Bolender C, editors. Prosthodontic treatment for edentulous patients; Complete dentures and implant-supported prostheses. 12th ed. St Louis: Mosby; 2004. p.437-48.
12. Ellis B, Al-Nakash S. The composition and rheology of denture adhesives. **J Dent** 1980;8:109-18.
13. Kodkeaw P, Pleumsamran N, Thamrongananskul N, Thunyakitpisal P, Phankosol P. Denture adhesive. **J Dent Assoc Thai** 2007;57:161-79.
14. นิธิยา รัตนพานนท์. เคมีอาหาร. พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์; 2545
15. Kodkeaw P, Rujiravanich S, Ritthaporn P, Phankosol P. Denture adhesives: Adhesion testing methods. **J Dent Assoc Thai** 2008;58:214-22.
16. Wara-aswapati N, Pitiphat W, Chandrapho N, Rattanayatikul C, Karimbux N. Thickness of palatal masticatory mucosa associated with age. **J Periodontol** 2001;72:1407-12.
17. Dumitriu S, Vidal PF, Chronet E. Hydrogels based on polysaccharides. In: Dumitriu S, editor. Polysaccharides in medicinal application. USA: Marcel Dekker, Inc; 1996. p.125-241.

Original Article

Denture Adhesives: Adhesion testing in vitro

Panarat Kodkeaw

Assistant Professor
Department of Prosthodontics
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

Siriporn Rujiravanich

Dentist
Private clinic

Piyawat Phankosol

Associate Professor
Department of Prosthodontics
Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University

Chairat Wiwatwarrapan

Associate Professor
Department of Prosthodontics
Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University

Correspondence to:

Associate Professor Dr. Piyawat Phankosol
Department of Prosthodontics
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Henry-Dunant Road, Patumwan,
Bangkok 10330
Tel./Fax: 02-2188566
E-mail: phankosol@yahoo.com

Abstract

Denture adhesive was dental product that uses to promote the adherent of denture for a century. Denture adhesives powder and paste were generally commercial available. Gel was an interested form because it could provides comfort in usage. The objective of this study was to study the adhesion properties of adhesive gels formulate from 9 gel former as follow pregel □-starch, konjak, gum tragacanth, guar gum, xanthan gum, carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, hydroxypropylmethyl cellulose and carbopol comparing with 3 commercial denture adhesive (1 powder and 2 pastes). The 39 gels were prepared by mixing gel former with distill water. The adhesion testing was performed using the Pi 2 method. The result showed that the adhesion forces of all gels were in a range of 4.7 to 34.3 Newton that cover the adhesion force of commercial denture adhesive tested (powder = 10.5 ± 1.7 N, paste = 19.0 ± 1.0 and 20.2 ± 2.1 N). The data was analyzed statistically with one way analysis of variance (ANOVA) and multiple comparisons ($\alpha = .05$) The problems in gels preparation and the characteristic of gels were evaluated. This was concluded that there was 7 gel formers was selected for further study and development as follow konjak, gum tragacanth, guar gum, carboxymethyl cellulose, hydroxymethyl cellulose, hydroxypropylmethyl cellulose and carbopol.

Key words: adhesion; denture adhesives; gels; gel former